

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Radiamuls Poly 2253K (E476) (Полиглицерол Полирицинололеат)**Сертификат анализа:**

Показатель	Результат
Происхождение	Растительный, не содержит ГМО
CAS №	68936-89-0
Сертификаты	FSSC 22000, кошерный, халяльный
Кислотное число	≤4 мгКОН/г
Йодное число	75-95 гI ₂ /100г
Вода	≤1%
Гарднер	≤5
Гидроксильное число	80-100 мгКОН/г
Индекс рефракции при 65°C	1,4645-1,4647
Внешний вид при комнатной температуре	Вязкая жидкость
Цвет	Коричневый
Тяжелые металлы	≤10ppm
Точка вспышки	Ок.290°C
Удельный вес при 25°C	Ок.950 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 25°C при 40°C	≥3000 мм ² /с ≥1120 мм ² /с
Тяжелые металлы, мг/кг: As Cd Hg Pb	≤3 ≤1 ≤1 ≤2

Хранение: при комнатной температуре в чистой и проветриваемом помещении в неповрежденной упаковке.

Срок годности: 2 года.